



## JUHISED ESITULE LÄIKE TAASTAMINE

### ETTEVALMISTUS

4.1.1. Maskeerige esitule ümbritsev ala, et vältida külgneva värvipinna kriimustamist.

4.1.2. Puhastage esitulede objektiiv veega.

4.2. LIHVIMINE (MÄRKUS: lihvida ja poleerida võib kas käsitsi, akutrelli või poleermasinaga. Kasutage ainult akutööriista

töötav puur või poleermasin vee olemasolu tõttu.)

4.2.1. Alustage kõige jämedama lihvkettaga kuni esitule klaasi värvus on muutunud.

4.2.2. Tehke lihvketas märjaks ja kandke tugipadjale.

4.2.3. Kergelt survet ja pidevat liigutamist kasutades lihvide esituleklaasi õrnalt, kuni saavutate vastuvõetava viimistluse.

4.2.4. Veenduge, et lihvimisalus ei kuivaks lihvimisprotsessi ajal ega jääks objektiivi ühes kohas paigale.

### 4.3. POLEERIMINE

4.3.1. Veenduge, et kõik lihvimisjääd on esituleklaasilt puhastatud.

4.3.2. Kinnitage käsnetas tugipadja külge ja kandke peale poleerimispasta.

4.3.3. Poleerige objektiivi, kuni pind on taastatud algsesse olekusse. Kerge vee pealekandmine selle protsessi ajal on kasulik.

4.3.4. Veenduge, et poleerimisvaht ei kuivaks lihvimisprotsessi ajal ega jääks objektiivi ühes kohas paigale.

4.3.5. Käsitsi poleerimisel poleerige ringjate liigutustega vähemalt 200 tõmbega.

### 4.4. KAITSE

4.4.1. Puhastage objektiivilt kõik poleerimisjääd ja veenduge, et see on täielikult kuiv.

4.4.2. Kasutades puhast käsna, kandke objektiivile kaitsevedelik.

MÄRKUS: ÄRGE kandke otsese päikesevalguse käes.

4.4.3. Pärast pealekandmist jätke 15 minutiks seisma, et vedelik saaks läätse külge haakuda.

4.4.4. Vahetult pärast seda aega asetage sõiduk päikesevalguse kätte ja laske kuivada 1 kuni 2 tundi.

4.4.5. Hoidke objektiiv kuiv ja ÄRGE peske sõidukit 24 tundi.