











Glasurit® Lakier bezbarwny HS, uniwersalny VOC

G / LB

- Zastosowanie:** Lakier bezbarwny HS do wykończeń powłok bazowych Linii 90.
- Właściwości:** Wysoki udział ciał stałych, bezpieczna aplikacja, szybkie schnięcie, doskonała twardość, świetna rozlewność, polerowalność i odporność na maskowanie taśmą.
- Uwagi:**
- Utwardzacz i rozcieńczalnik dobrać zależnie od temperatury i wielkości lakierowanego obiektu.

	Zastosowanie w systemie	S 10	
			Wydajność: 330 m ² /l przy 1 µm
	Proporcja	2 : 1 + 10% 100% obj. 923-115	
	Utwardzacz	50% obj. 929-33/-31/-34	
	Rozcieńczalnik	10% obj. 352-91/-216	
	Lepkość DIN 4 w 20°C	20 - 22 s	Żywność w 20°C: 2 godziny
	Pistolet grawitacyjny Ciśnienie	HVLP: 1,3 mm 2,0-3,0 bar/ 0,7 bar na wyjściu	Zgodny HVLP: 1,3 - 1,4 mm 2,0 bar
	Liczba warstw	2 (na powierzchniach pionowych: 1/2+1 bez odparowania między warstwami)	Wypełnienie: 40 - 60 µm Wypełnienie: około 50 µm
	Odparowanie w 20°C	3 min. <u>między</u> warstwami	
	Schnięcie w 20°C Schnięcie w 60°C	10 godzin 30 min.	
	Podczerwień - fale krótkie Podczerwień - fale średnie	8 min. 10-15 min.	

Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.d), w formie gotowej do aplikacji wynosi 420 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 419 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej <http://techinfo.glasurit.com> lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

